

C-15 结构 $(\text{Hf}, \text{Zr}, \text{Ta})\text{V}_2$ 和 $(\text{Hf}, \text{Zr}, \text{Nb})\text{V}_2$ 合金超导转变的压力效应研究

熊 光 成 尹 道 乐

(北京大学物理系)

1981 年 10 月 9 日收到

提 要

本文研究了 C-15 结构化合物 $(\text{Zr}_{0.5}\text{Hf}_{0.5-x}\text{Ta}_x)\text{V}_2$ ($x \leq 0.2$) 和 $(\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5-x}\text{Nb}_x)\text{V}_2$ ($x \leq 0.2$) 的超导转变温度 T_c 及其压力效应 $\partial T_c / \partial P$ 。报道了实验方法与结果。与 $(\text{Hf}_{1-x}\text{Ta}_x)\text{V}_2$ 和 $(\text{Zr}_{1-x}\text{Ta}_x)\text{V}_2$ 的情况不同,在 $(\text{Zr}_{0.5}\text{Hf}_{0.5-x}\text{Ta}_x)\text{V}_2$ 中 Ta 的引入使常压下的 T_c 下降,然而 $\partial T_c / \partial P$ 却大为提高。因此高压下 $\text{Zr}_{0.5}\text{Hf}_{0.45}\text{Ta}_{0.05}\text{V}_2$ 的 T_c 反而比 $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{V}_2$ 更高。导出了一个基于角动量分波表象能带论方法的描述压力效应的新关系式。它指出导带电子波函数中的高角动量成分变化对 T_c 的压力效应影响比较重要。这个公式有助于理解上述复杂的实验现象,并能合理地解释某些元素(如 Cs, Ba, La 等)的 T_c 随压力剧增的事实。

一、引 言

高压能改变材料的晶格常数,能引起、增强或抑制相变。与之相关,材料的电子结构与物理性质在高压下也会发生相应的变化。因此高压实验无论对于物理研究还是材料制备都是一种十分有效的手段。为了揭示超导转变的物理实质,人们在高压对超导电性的影响方面做了很多工作。Boughton, Olsen 和 Palmy^[1] 对 70 年以前的工作做了回顾,从 BCS 理论的 T_c 公式出发讨论了 T_c 的压力效应。Garland 和 Bennemann^[2] 用紧束缚近似讨论了压力对 T_c 的影响。Chu^[3] 从超导转变的压力效应及其它一些物理现象出发,评述了高 T_c 和晶格不稳定性之间的内在联系,解释了 V_3Si 和 Nb_3Sn 的超导转变压力效应。

以 $(\text{Hf}, \text{Zr})\text{V}_2$ 为基础的 C-15 结构化合物是引起人们很大兴趣的一类超导材料。它们具有较好的超导性能^[4]和较好的加工性。而且它们在快中子辐照下超导性的衰退远比 Nb_3Sn 等 A-15 材料缓和,因此是一种有希望得到实用的超导材料。C-15 结构的 $(\text{Hf}_{1-x}\text{Zr}_x)\text{V}_2$ 与一些 A-15 材料类似,在低温也经历一次结构相变,由对称性较高的高温相变到对称性较低的低温相^[5]。这些合金随成分与所受外界压强的不同在超导转变温度、比热及磁化率上也显示出不少变化,所以近年来受到不少研究者的注意^[6-8]。

在本文中我们把对 $(\text{Hf}, \text{Zr})\text{V}_2$ 超导转变的压力效应与合金化效应结合起来进行研究。测量了 $(\text{Zr}_{0.5}\text{Hf}_{0.5-x}\text{Ta}_x)\text{V}_2$ ($x \leq 0.2$) 及 $(\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5-x}\text{Nb}_x)\text{V}_2$ ($x \leq 0.2$) 合金的超导转变温度及压力对一些样品 T_c 的影响。我们发现在 $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{V}_2$ 中加入少量 Ta 的合金

行为用目前已有的关于电子-声子耦合的压力效应理论公式难于解释。为了有助于理解上述实验现象,我们导出了一个基于角动量分波能带论方法的描述超导转变压力效应的新关系式。这个关系式指出导带电子波函数的高角动量成分变化对于 T_c 的压力效应比较重要。由这个关系式能合理地解释某些元素(如 Cs, Ba, La 等) T_c 随压力剧增的事

二、实验方法

为了在低温能获得高压条件,我们设计制做了铍青铜的汽缸-活塞型高压盒。图 1 是高压盒截面图。缸体是由经过热处理的铍青铜制成,为加工方便及提高汽缸内孔的硬度、加工精度与光洁度还采用了冷拔工艺。为了降低对加工精度的要求,在汽缸内设计安置了两个弹性铍青铜涨圈。汽缸内还有聚四氟乙烯制成的样品室。电测量引线由置于样品室端部的铍青铜盖子上引出。为在低温高压下密封电引线,使用了添加氧化铝粉的低温环氧树脂与锥形铍青铜顶尖。样品室的高压是室温使用油压机加上的,由于螺栓的锁定使得退去油压机后在充满液体压力介质的样品室内仍得以维持高压。低温时样品室内的压强由铅超导压力计读出^[9]。高速钢活塞的该装置室温使用过的最高压强为 20kbar,相应低温获得 17.6kbar。




图 1 高压盒截面图
1 为缸体; 2 为活塞; 3 为样品室

使用的 $(\text{Hf}, \text{Zr}, \text{Ta})\text{V}_2$ 和 $(\text{Hf}, \text{Zr}, \text{Nb})\text{V}_2$ 样品由冶金工业部有色金属研究总院提供。样品由充氩保护电弧炉熔炼六次并经真空 1200°C 及 920°C 退火处理。经 X 射线分析鉴定样品是 C-15 相且单相性较好。

使用四端引线电阻法及互感法两种方法判断样品的超导转变。为测量样品的 T_c 使用了低温恒温器、自动控温仪和锗电阻温度计。锗电阻温度计分度精度为 $\pm 0.01\text{K}$; T_c 的测量误差小于 $\pm 0.03\text{K}$ 。

三、实验结果

在表 1 中给出了常压下不同成分样品的 T_c 数值。为了更突出地表现出合金元素添加对 T_c 的影响,我们在图 2 中标出了这些样品的 T_c 数值和它们的变化趋势。图 2(a)说明添加 Ta 对 $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{V}_2$ 和 HfV_2 的 T_c 的影响,图 2(b)说明添加 Nb 的影响。

由图 2(a)可以看出 $(\text{Zr}_{0.5}\text{Hf}_{0.5-x}\text{Ta}_x)\text{V}_2$ 随 Ta 成分的增加 T_c 下降,而 $\text{Hf}_{0.95}\text{Ta}_{0.05}\text{V}_2$ 的 T_c 要高于 HfV_2 的 T_c 值。在 $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{V}_2$ 和 HfV_2 中添加少量 Nb 改变合金成分都使样品的 T_c 升高,然而 $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.45}\text{Nb}_{0.05}\text{V}_2$ 的 T_c 升高的幅度比 $\text{Hf}_{0.95}\text{Nb}_{0.05}\text{V}_2$ 的 T_c 升高的幅度小得多(见图 2(b))。

五种不同成分样品的 $\partial T_c / \partial p$ 数值由表 2 给出,除 $\text{Hf}_{0.95}\text{Ta}_{0.05}\text{V}_2$ 使用互感法测量结果外其余样品只使用电阻法测量数据。图 3 画出了高压对 $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{V}_2$ 与 $\text{Zr}_{0.5}\text{Hf}_{0.45}\text{Ta}_{0.05}\text{V}_2$

表 1 常压下不同成分样品的 T_c 数值

样 品 成 分	$T_c(K)$	样 品 成 分	$T_c(K)$
$Hf_{0.5}Zr_{0.5}V_2$	10.04	$Hf_{0.45}Zr_{0.5}Nb_{0.05}V_2$	10.16
$Zr_{0.5}Hf_{0.45}Ta_{0.05}V_2$	9.96	$Hf_{0.5}Zr_{0.45}Nb_{0.05}V_2$	10.24
$Zr_{0.5}Hf_{0.40}Ta_{0.10}V_2$	9.87	$Hf_{0.5}Zr_{0.40}Nb_{0.10}V_2$	10.17
$Zr_{0.5}Hf_{0.35}Ta_{0.15}V_2$	9.64	$Hf_{0.5}Zr_{0.35}Nb_{0.15}V_2$	10.21
$Zr_{0.5}Hf_{0.30}Ta_{0.20}V_2$	9.66	$Hf_{0.5}Zr_{0.30}Nb_{0.20}V_2$	10.18
HfV_2	9.25		
$Hf_{0.95}Ta_{0.05}V_2^*$	9.57	$Hf_{0.95}Nb_{0.05}V_2$	9.72

除有*样品使用互感法测量结果外,其余样品均只采用电阻法测量数据。




图 2

- (a) $(Zr_{0.5}Hf_{0.5-x}Ta_x)V_2$ ($\blacktriangle$) 的超导转变温度随 x 值的变化
及 HfV_2 (+), $Hf_{0.95}Ta_{0.05}V_2$ ($\times$) 的 T_c
- (b) $(Hf_{0.5}Zr_{0.45-x}Nb_x)V_2$ ($\blacktriangledown$) 的超导转变温度随 x 值的变化
及 HfV_2 (+), $Hf_{0.95}Nb_{0.05}V_2$ ($\times$) 的 T_c

表 2 几种成分样品的 $\partial T_c / \partial P$ 数值

样 品 成 分	$T_c(K)$	$\partial T_c / \partial P$ ($10^{-5}K/bar$)
$Hf_{0.5}Zr_{0.5}V_2$	10.04	2.7
$Zr_{0.5}Hf_{0.45}Ta_{0.05}V_2$	9.96	4.7
$Zr_{0.5}Hf_{0.40}Ta_{0.10}V_2$	9.87	3.9
$Hf_{0.45}Zr_{0.5}Nb_{0.05}V_2$	10.16	3.1
$Hf_{0.95}Ta_{0.05}V_2$	9.57*	3.5*

* 标记互感法测量数据。

超导转变温度的影响。从图 3 中可以看到在常压下 $Hf_{0.5}Zr_{0.5}V_2$ 的 T_c 值比较高,但是在高压下 $Zr_{0.5}Hf_{0.45}Ta_{0.05}V_2$ 的 T_c 数值却比 $Hf_{0.5}Zr_{0.5}V_2$ 的 T_c 值高。

在已知的二元 C-15 结构化合物中, HfV_2 的 T_c 最高 (9.25K), ZrV_2 的 T_c 次之。

