

软 X 射线辐照引起的 InP 表面电子态变化^{*}

杨志安¹⁾ 靳 涛²⁾ 杨祖慎¹⁾ 奎热西³⁾ 崔明启³⁾ 刘凤琴³⁾

¹⁾(新疆大学物理系, 乌鲁木齐 830046)

²⁾(中国科学院新疆物理研究所, 乌鲁木齐 830011)

³⁾(中国科学院高能物理研究所, 北京 100039)

(1998 年 8 月 10 日收到; 1998 年 11 月 23 日收到修改稿)

采用 X 光电子能谱(XPS)和紫外光电子能谱(UPS)研究了软 X 射线辐照 InP 所产生的表面电子态的变化. 实验结果表明, 软 X 射线的照射, 对 In 原子影响不大, 而对 P 原子影响很大. 分析了 InP 的辐照效应机理, 解释了产生上述影响的原因.

PACC: 6180C; 7320

1 引 言

磷化铟(InP)是重要的激光器和光电元件的衬底材料, 具有极限速度高和导热大等优点, 不仅在光电领域, 而且在超高频超高速微电子器件、空间应用等领域, 显示出比砷化镓更明显的优点, 因此受到人们的高度重视. 基于 InP 制备的光电器件在辐射环境中的性能变化, 研究 InP 在辐射条件下的电离辐射损伤, 对光电器件抗辐射加固有重要意义. 已有的工作表明, 电子辐照能在 InP 表面产生深能级缺陷^[1,2]. 但低能 X 射线对 InP 表面的电离损伤尚未见报道. 本工作利用 X 光电子能谱仪(XPS)和紫外光电子能谱仪(UPS)研究了 1 keV 软 X 射线辐照 InP 所产生的表面电子态的变化. 结果表明, 软 X 射线的辐照对 In 的影响不大, 而对 P 的影响很大. 文中分析了 InP 的辐照效应机理, 解释了产生上述影响的原因.

2 实验方法

实验用 InP 样品是中国科学院半导体研究所制备的无掺杂 n 型 InP. 载流子浓度为 $(0.5-2) \times 10^{16}/\text{cm}^3$, 迁移率(300 K)为 $3500-4000 \text{ cm}^2/\text{s}$, 电阻率为 $(3-20) \times 10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$. 表面为抛光的(111)晶面. 软 X 射线辐照和 UPS 分析在中国科学院高能物理研究所同步辐射实验室 4B9B 光束线光电子能谱工作站进行. 样品在真空条件下用 1 keV 混合软 X 射线辐照 90 min, 光子通量率约为 10^9 光子数/ $\text{cm}^2 \cdot \text{s}$, 真空好于 10^{-8} Pa . 在辐照前后都对 InP 表面用两种紫外光束作了 UPS 分析. UPS 分析束的能量分别为 21.8 eV 和 46.3 eV. 样品 XPS 分析离线在北京理化分析中心光电子能谱室进行. X 光分析能量为 1.4

^{*} 国家自然科学基金(批准号:19575066)资助的课题.

[illegible]




图3 InP中芯能级 P_{2p} 电子组态软X射线辐照前后XPS谱分布 a 为辐照前; b 为辐照后

密度定域在P原子上要远多于定域在In原子上,但由于辐照前各自的电子密度基数不同,从电子密度增长率上讲,In原子上的增长率要高于P原子,故 In_{3d} 的峰位化学位移大于 P_{2p} .另外,对同一类原子来说,键合原子的新增电子密度高于未键合原子.

表1 软X射线辐照前后InP芯能级化学位移

芯能级组态	$In_{3d(5/2)}$	$In_{3d(3/2)}$	$P_{2p(3/2)}$	$In_{4d(3/2)}$	P_{3s}
结合能(E_B/eV)	443	452	128	19.3	14.5
结合能化学位移(E_B/eV)	-1.3	-1.4	-1.05	-0.9	-0.5
				-0.5	-1.1

根据上述UPS和XPS能谱分析的结果看,1 keV软X射线与InP表面经过电离作用后,造成InP表面大量存在的变形键和弱键断裂,经过电子和原子重新排列,结果使InP表面P和In的悬挂键增加,而且P悬挂键增量多于In悬挂键增量.这些辐射电离产生的点缺陷,改变了InP的表面微观结构和表面电热,从而引起表面电子态的变化.

为什么电离辐射新产生的点缺陷主要是P原子的悬挂键,而不是In原子的悬挂键?从原子物理角度看,In原子与X光子反应截面大,能量吸收系数比P原子高,但In原子退激发能力强,直接辐照效应不明显,抗辐射能力强.退电离激发后,X光子对In原子的直接作用不明显.与In原子相反,P原子退激发能力弱,只有2.14 eV.所以原子除受到X光子的直接电离激发的同时,还易受In原子释放能量造成的间接影响.In原子的二次光子和电子(Auger)能量比较大,可以再作用到P原子上.这些作用总的效果,使P原子在软X光辐照下,产生表面态的明显变化.从化学特性上来讲,InP晶体是共价键晶体,共价键具有饱和性和方向性.InP中的P原子是负电性高的元素,氧化能力强,容易吸引价电子,所以InP价电子云大部分定域在P原子上.当辐射使In和P间的键断裂后进行表面重组的过程中,P原子比In原子更容易吸收因X光辐射而产生的二次电子,也就更快达到饱和状态.当P达到饱和后,失配的In原子要么形成悬挂键变成点缺陷,要么和InP中的杂质原子(S,O,C)形成其他化合物.当辐射作用消失,表面结构重整化接近终了时,那

反,图3中显示出辐照前后 P_{2p} 电子组态分布变化很大.未键合的 P_{2p} 峰(E_B 为132 eV)辐照后明显升高,在总的 P_{2p} 峰带强度中,其权重从辐照前的24.6%增大到辐照后的34.8%.而且还产生出一个大的未键合 P_{2p} 的光电子能量损失峰(E_B 为151 eV),该峰在 P_{2p} 总的损失峰带强度中的权重,从32%猛增到76%,总的光电子损失峰面积也从48852增到95432.这说明经过辐照,电离产生了新的P悬挂键点缺陷,增加了0价P原子的浓度.

又从表1中可以看出, P_{2p} 峰的化学位移小于 In_{3d} 峰,和相邻的 P_{3s} 峰位移基本相同.说明虽然辐照后新增加的电子

